PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-237034

(43)Date of publication of application: 08.09.1998

(51)Int.CI.

C07C233/58 A61K 7/00 A61K 47/06

(21)Application number: 09-055609

(71)Applicant: POLA CHEM IND INC

(22)Date of filing:

24.02.1997

(72)Inventor: HANABUSA KENJI


YAMADA MANABU

SHIRAI HIROYOSHI IYANAGI KOICHI

(54) COMPOSITION CONTAINING BIS(ACYLAMINO)CYCLOHEXANE DERIVATIVE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition such as a medicine, a cosmetic or a food excellent in stability at temperature near to the body temperature by including a specific bis(acylamino)cyclohexane derivative.

SOLUTION: This composition contains one or more kinds of bis(acylamino) cyclohexane derivatives represented by the formula (R is an alkyl or alkenyl capable of containing a cyclic structure) [any of cisisomer, trans-isomer and their racemate may be good, but the trans-isomer such as trans-1,2-bis (stearylamino)cyclohexane is preferable] in an amount of 0.1-100 pts.wt., preferably 0.5-90 pts.wt., more preferably 1-80 pts.wt., per pt.wt. of an oily component, and in an amount of 0.01-20wt.%, preferably 0.05-18wt.%, more preferably 0.1-16wt.%, based on the whole composition.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-237034

(43)公開日 平成10年(1998)9月8日

(51)IntCl. ⁶	識別記号	F I	
C 0 7 C 233/58		C 0 7 C 233/58	
A 6 1 K 7/00		A 6 1 K 7/00	С
			W
47/06		47/06	F

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 9 頁)

(21)出願番号	特願平 9-55609	(71)出願人 000113470
		ポーラ化成工業株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)2月24日	静岡県静岡市弥生町 6 番48号
		(72)発明者 英 謙二
		長野県上田市常田3丁目15番1号 信州大
		学繊維学部内
		(72)発明者 山田 学
		長野県上田市常田3丁目15番1号 信州大
		学繊維学部内
		(72)発明者 白井 汪芳
		長野県上田市常田3丁目15番1号 信州大
		学絨維学部内
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ピス (アシルアミノ) シクロヘキサン誘導体を含有する組成物

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 安定性取り分け40℃付近の高温における安定性に優れた医薬品、化粧品、食品等の組成物を提供することを課題とする。

【課題の解決手段】 一般式(I)に表されるビス(アシルアミノ)シクロヘキサン誘導体を食品、化粧料、医薬品などの組成物に含有させる。

【化1】

一般式(1)

(但し、Rはそれぞれ独立に環状構造を含むことのできる直鎖又は分岐のアルキル基又はアルケニル基を表す。)

本発明によれば、安定性取り分け 4.0 で付近の体温における安定性と $5\sim1.0$ でにおける使用性に優れた医薬品、化粧品、食品等の組成物を提供することが可能である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)に表されるビス(アシルア ミノ)シクロヘキサン誘導体を含有する組成物。

【化1】

一般式(1)

(但し、Rはそれぞれ独立に環状構造を含むことのでき る直鎖又は分岐のアルキル基又はアルケニル基を表を表 す。)

【請求項2】 一般式(1)に表される化合物がトラン スの立体構造をとる、一般式(II)に表される構造で あることを特徴とする、請求項1に記載の組成物。

【化2】

一般式(II)

(但し、Rはそれぞれ独立に環状構造を含むことのでき る直鎖又は分岐のアルキル基又はアルケニル基を表を表 す。)

【請求項3】 一般式(I)及び/又は一般式(II) におけるRが共にステアリル基である、請求項1又は2 に記載の化合物。

【請求項4】 化粧料又は医薬である請求項1~3何れ か一項に記載の組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、オイル等の流動性 有機物の増粘・ゲル化に好適なビス(アシルアミノ)シ クロヘキサン誘導体を含有する組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】化粧品、医薬品、食品などの分野で、そ れらの製剤の粘度や硬度を高くすることは安定性を確保 する意味で非常に重要なことであった。この様な硬度や 粘度を高める手段としては、増粘剤を用いる方法やワッ クス等のワックス構造を利用する方法がある。しかしな 40 がら、増粘剤はアルキルアクリレートコポリマー等の水 溶性のものが知られているのみであり、坐剤やリップカ ラー等のオイルゲル系には適用しにくかった。ワックス の構造を利用する方法では、ワックスのつくる構造が温 度に対して弱いため、40°C付近の体温域で安定性を向 上するためにはワックス量が多くなりすぎ、のびが重 い、化粧料がムラづきする、肛門などに挿入すると痛か ったり、異物感がひどい等と使用性を損なうことが少な くなかった。又、有機成分のゲル化剤として12ーヒド

を形成するか溶液になるかの何れかの状態しか提供でき ず、粘度をコントロール事が困難であった。即ち、使用 性を損なうことなく、体温付近の温度で系を安定化する 手段が求められていた。

【0003】一方、後記一般式(I)に表される化合物 は既知の化合物であって、これらの化合物が流動性を有 する有機物質に対してゲル化作用を発揮することは知ら れていたが、化粧料や医薬に含有させると、その安定性 が向上しうることは全く知られていない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこの様な状況 下に為されたものであって、安定性取り分け40℃付近 の高温における安定性に優れた医薬品、化粧品、食品等 の組成物を提供することを課題とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らはこの様な状 況に鑑み、化粧料や医薬など油性成分を含有する組成物 の体温付近の温度(40℃付近)に於ける安定性を、使 用感を損なうことなく向上させる手段を求めて鋭意研究 を重ねた結果、次に示す一般式(1)に表される化合物 群がその様な性質を有していることを見いだした。更に これを医薬品、化粧品、食品等の組成物に配合すること により組成物の体温付近の温度における安定性を向上さ せることを見いだした。更に検討を重ねた結果、粘度の 温度に対する変化が少なく、5~10℃でかかる組成物 を使用しても使用性を損なわないことを見いだし発明を 完成させるに至った。以下、本発明について発明の実施 の形態を中心に詳細に説明する。

[0006]

30 【化5】

(但し、Rはそれぞれ独立に環状構造を含むことのでき る直鎖又は分岐のアルキル基又はアルケニル基を表を表 す。)

[0007]

【発明の実施の形態】

(1) 本発明の組成物に含有される一般式(1) に表さ れる化合物

本発明の組成物に含有される化合物は上記一般式 (1) に表される構造を有する。この一般式の構造に於いて、 2種の立体構造、即ち、トランスとシスが考えられる が、本発明で持ちいることの出来る物としては、これら の何れも或いはこれらの等量混合物であるラセミ体の何 れもが挙げられる。これらの内特に好ましい物はトラン ス体の物である。この様な化合物の好ましい例として ロキシステアリン酸が知られているが、このものはゲル 50 は、例えば、シスー1, 2-ビス (ステアリルアミノ)

3

シクロヘキサン(化合物 1)、トランス-1, 2ービス (ステアリルアミノ) シクロヘキサン(化合物 2)、シス-1, 2ービス (イソオクチルアミノ) シクロヘキサン (化合物 3)、トランス-1, 2ービス (イソオクチルアミノ) シクロヘキサン (化合物 4)、トランスービス (オレイルアミノ) シクロヘキサン (化合物 5)、シスービス (オレイルアミノ) シクロヘキサン (化合物 6)等が挙げることができる。これらの内、特に好ましいものは、化合物 2 である。

[0008]

【化6】

化合物1

[00009]

【化7】

化合物2

[0010]

【化8】

化合物3

[0011]

【化9】

化合物 4

[0012]

[K10]

化合物 5

[0013]

【化11】

化合物 6

10 【0014】本発明の化合物は何れも既知の化合物より、製造することができる。これらの化合物は例えば次に示す方法で製造すればよい。即ち、対応する立体構造の1,2ージアミノシクロヘキサンと対応する脂肪酸を塩化チオニル等のハロゲン化剤で処理し、得た酸ハロゲナイドとをアルカリ存在下縮合させれば、本発明の組成物の必須成分である、一般式(I)に表される化合物が容易に得られる。この反応の生成物は再結晶やカラムク

20 【0015】<製造例1>

化合物1の合成

できる。

3. 43gのシスー1, 2ージアミノシクロヘキサンに 130mlのTHFと10mlのトリエチルアミンとを 加え、氷冷下20gの塩化ステアロイルを加え、室温に 戻し、更に4時間加熱還流させ反応させた。反応液を冷却後、100mlのアセトンを加え、折出した結晶を遮取し、更にアセトンで数回洗浄した。これをエタノールとアセトンの混液から再結晶し収率61%で化合物1を 得た。

ロマトグラフィー等の通常の精製手段で精製することが

30 【0016】<製造例2>

化合物2の合成

製造例1のシス体をトランス体に変えて同様に処理し、 化合物2を収率67%で得た。

【0017】<製造例3>

化合物3の合成

製造例1の塩化ステアロイルを塩化イソオクタノイルに変え、同様に処理し、収率43%で化合物3を得た。

【0018】<製造例4>

化合物4の合成

40 製造例3のシス体をトランス体に変えて同様に操作し、 収率68%で化合物4を得た。

【0019】<製造例5>

化合物 5 の合成

製造例1の塩化ステアロイルを塩化オレオイルに変えて 同様に操作し、収率71%で化合物5を得た。

【0020】<製造例6>

化合物 6 の合成

製造例5のシス体をトランス体に変え、同様に処理し収率66%で化合物6を得た。

50 【0021】<製造例7>

1, 2-ビス (パルミトイルアミノ) シクロヘキサン (ラセミ体、化合物 7) の合成

製造例1のシス体をラセミ体に、塩化ステアロイルを塩 化パルミトイルに変え、同様に処理し、1,2ービス (パルミトイルアミノ) シクロヘキサン (ラセミ体、化 合物7)を収率73%で得た。

【0022】かくして得られた本発明の組成物に含有さ れる化合物は何れも流動性を有する有機物質乃至は組成 物を増粘及び/又はゲル化させる作用に優れる。この作 用により、医薬品、化粧料、食品などの組成物を安定化 することができる。この作用は40℃付近の高温域でも 同様に観測される。本発明を用いて有機物質乃至は組成 物を増粘及び/又はゲル化させるには、当該有機物質乃 至は組成物1重量部に対して0.1~100重量部、よ り好ましくは0.5~90重量部、更に好ましくは1~ 80重量部を加え加熱して相溶させれば良い。この場 合、本発明の化合物は唯1種のみを用いても良いし2種 以上を用いても良い。本発明の化合物が増粘及び/又は ゲル化しうる有機物質としては、例えば、四塩化炭素、 テトラヒドロフラン、ヘキサン、シクロヘキサン、ベン ゼン、トルエン、クロロベンゼン、ピリジン等のような 有機溶剤類、ケロシン、ガソリン、軽油、重油等の燃 料、オリーブ油、大豆油、コーン油、ヒマシ油、牛脂、* *ホホバ油等の動植物油、スクワラン、流動パラフィン等 の鉱物油、ジメチルポリシロキサンやメチルフェニルポ リシロキサン等のシリコーン類、オレイン酸オクチルド デシル、グリセリルトリイソオクタネート、ネオペンチ ルグリコールジイソオクタネート等の合成エステル類が 例示できる。これらの内、本化合物は従来ではゲル化さ せ難かった流動パラフィンやスクワラン等の炭化水素類 や環状ジメチルシリコーンやジメチコン等をゲル化しう る。従って、これらの成分を含有する化粧料や医薬の安 定化に本化合物は好適に用いられる。更にペイント、食 品等も一般式(1)に表される化合物を含有させて安定 化させることのできる組成物として例示できる。下記に 増粘・ゲル化作用を試験例として示す。

【0023】<試験例>

増粘・ゲル化作用

試験管に各種有機成分を1cm3秤りとり、これに上記 化合物1~7を加え混合し、相溶するまで加熱攪拌し た。相溶したものを25℃まで冷却し、ゲル化している か否かを肉眼で判定した。結果を表1に示す。化合物1 ~ 7 は有機物質をゲル化する作用に優れることが判る。

[0024]

【表1】

化合物	スクワラン	ジメチコン	環状ジメチコン	g* ytyv} yインオオクタネート
化合物 1 化合物 2 化合物 3 化合物 4 化合物 5 化合物 6	半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル	半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル	半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル	半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル 半透明ゲル

【0025】(2) 本発明の組成物

本発明の組成物は上記一般式(1)に表される化合物を 含有することを特徴とする。本発明の組成物としては、 例えば、医薬、化粧料、食品等が例示できる。これらの 組成物では、化粧料と医薬が好ましく、更に化粧料と医 薬の中でも油性成分を多く含むもので、例えばオイルゲ ル製品、油中水乳化製品などが例示できる。具体的な好 ましい例としては、例えば医薬であれば、坐剤、油中水 乳化皮膚外用剤、リピッド製剤、リポソーム製剤等が例 示でき、化粧料であればリップカラー、アイライナー、 リップクリーム、ファンデーション等のオイルゲル製 品、マニュキア、ペディキュア、ネイルコート等の含有 機溶剤製剤、クリーム、ファンデーション等の油剤含有 量が多い乳化製剤などが例示でき、食品としては、チョ コレート、バター、マーガリン等の油脂製品などが例示 できる。勿論、クレヨン、鉛筆等の文房具やシーリング 剤等のような建設用品に応用することも可能であり、こ 50 ル類、牛脂、オリーブ油等のトリグリセライド類、セタ

れらも本発明の組成物の範囲にある。

【0026】本発明の組成物における一般式(1)に表 される化合物の好ましい含有量は、増粘作用が期待でき る量であれば良く、従って、油性成分1重量部に対して 0. 1~100重量部、より好ましくは0. 5~90重 量部、更に好ましくは1~80重量部であり、組成物全 体に対しては0.01~20重量%であり、よりに好ま しくは0.05~18重量%であり、更に好ましくは 0.1~16重量%である。本発明の組成物に於いて は、一般式(1)に表される化合物は唯1種を含有させ ても良いし、2種以上を組み合わせて含有させても良 い。本発明の組成物に於いては、上記一般式(1)に表 される化合物以外に、これら組成物で用いられている任 意成分を含有することができる。かかる任意成分として は、例えば、ワセリンやマイクロクリスタリンワックス 等のような炭化水素類、ホホバ油やゲイロウ等のエステ

*下記の表2に示す処方に従ってファンデーションを作成

した。即ち粉体成分をヘンシェルミキサーで混合した

後、パルベライザーで粉砕し、これをダブルプラネタリ

ーミキサーに入れその他の成分を溶解して加え、加熱し

ながら混練りし金皿に詰め加熱プレスしファンデーショ

ンを得た。併せて、このものを40℃に3カ月保存した

場合の観察結果を示した。本発明の組成物は安定性を向

上していることが判る。尚、評価基準は++:著しい、

+:明らかに観察できる、 ±:僅かに見られる、 -:全 10 く見られないであった。又、5℃における使用性も専門 パネラーにより評価してもらった。結果をあわせて表2

に示す。本発明の組成物は低温での使用性も良いことが

ノール、オレイルアルコール等の高級アルコール類、ス テアリン酸、オレイン酸等の脂肪酸、グリセリンや1. 3-ブタンジオール等の多価アルコール類、非イオン界 面活性剤、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、 両性界面活性剤、エタノール、カーボポール等の増粘 剤、防腐剤、紫外線吸収剤、抗酸化剤、色素、粉体類、 甘味剤、酸味剤等が例示できる。本発明の組成物は一般 式(I)に表される化合物によって40℃付近の体温域 でも安定であり、更に5~10℃でも使用性を損なわな

【実施例】以下に実施例を示して本発明について更に詳 細に説明するが、本発明がこれら実施例にのみ限定を受 けないことは言うまでもない。

【0027】<実施例1~4>

配合例

[0028]

【表 2】

		·	11221		
成分	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例
クプリセリルトリイソオクタネート	10	10	10	10	10
ホホバ油	10	.10	10	10	10
ジメチコン	10	10	10	10	10
カルナウハ ワックス	10	10	10	10	10
化合物 1	1				
化合物 2		1			
化合物 3			1		
化合物 7				1	
12-ヒドロキシステアリン醛					1
(粉体)					
マイカ	19	19	19	19	19
タルク	10	10	10	10	10
二酸化チタン	10	10	10	10	10
黄色酸化铁	5	5	5	· 5	5
ベンガラ	2	2	2	2	2
ナイロンパウダー	13	1 3	13	13	13
4 0℃保管					
オイル分の離ショウ	±	_	± .	-	+
重量の減少	-	_	_	_	±
5℃の使用性					
化粧料の取れ	良い	良い	良い	良い	悪い
肌への伸び	良い	良い	良い	良い	悪い

【0029】〈実施例5~8>表3に示す処方に従って 40 ++:著しい、+:明らかに観察できる、±:僅かに見 クリームを作成した。即ち、ア、イ、ウ、エをそれぞれ 80℃で加熱溶解又は分散し、アとイを混練りし、これ をウで希釈し、更に工を徐々に加え乳化した。これを攪 拌冷却しクリームを得た。併せて、このものを40℃に 3カ月保存した場合の観察結果を示した。本発明の組成 物は安定性を向上していることが判る。尚、評価基準は

られる、-:全く見られないであった。又、5℃におけ る使用性も専門パネラーにより評価してもらった。結果 をあわせて表3に示す。本発明の組成物は低温での使用 性も良いことが判る。

[0030]

【表3】

9					1
成分	実施例 5	実施例6	実施例7	宾庭例8	対照例
7					
70%7/4-1-2太溶液	6	6	6	6	6
ブ ロヒ・レンク・リコール	5	5	5	5	5
メチルパラベン	0.2	0. 2	0. 2	0.2	0.2
ブチルパラベン	0. 1	0. 1	0.1	0.1	0.1
1					
トタク・タセロールシャ		1			
イソステアレート	4	4	4	4	4
ゥ					
流動パラフィン	2 5	2 5	25	25 .	30
化合物 1	5				
化合物 4		5			
化合物 5			5		
化合物 7				5	
五					
水 .	54.7	54.7	547	54.7	54.7
40℃保管					
オイル分の離ショウ	-	-	} -	_	+
分離	-	-	_	_	±
5℃の使用性		[
化粧料の取れ	良い	良い	良い	良い	悪い
肌への伸び	良い	良い	良い	良い	悪い

【0031】<実施例9~12>表4の処方に従って口 紅を作成した。即ち、アをボールミルで分散し、90℃ たイを加え良く混合し型に流し込み、冷却し容器に装着 し口紅を作成した。併せて、このものを40℃に3カ月 保存した場合の観察結果を示した。本発明の組成物は安 定性を向上していることが判る。尚、評価基準は++:

著しい、+:明らかに観察できる、±:僅かに見られ る、-:全く見られないであった。又、5℃における使 に加熱した。一方予め90℃に加熱溶解・分散しておい 30 用性も専門パネラーにより評価してもらった。結果をあ わせて表4に示す。本発明の組成物は低温での使用性も 良いことが判る。

[0032]

【表4】

12

11

	,	·	,		1.
成分	実施例9	宴施例10	実施例11	実施例12	比較例
7					
ベンガラ	10	10	10	10	10
黄色4号Al	5	5	5	5	5
虹彩箔	2	2	2	2	2
着色チタンマイカ	3	3	3	3	3
ひまし油	10	10	10	1 0	10
洗動パラフィン	20	20	20	20	20
1					
モクロウ	10	10	10	10	10
カルナウパワックス	10	1.0	10	10	3 0
マイクロクリスタリンワックス	10	10	10	10	10
化合物 1	20			10	
化合物 2		20	-		
化合物 6			20		
化合物 7				10	
40℃保管					
オイル分の離ショウ	_	-		_	+
金皿からの剥がれ	-	-	_	_	+
5℃の使用性					
色味ののり	良い	良い	良い	良い	大変悪い
肌への伸び	良い	良い	良い	良い	大変悪い

【0033】<実施例13~16>下記表5の処方に従って坐剤を作成した。即ち処方成分を加熱溶解分散させ、型に流し込み冷却固化させて坐剤を得た。又、使用性(下着の汚れと異物感)を専門パネラーにより判定し

てもらった。結果を表5に併せて記す。本発明の組成物が使用感に優れることが判る。

[0034]

【表 5】

実施例13	実施例14	実施例15	夷施例16	対照例
98	98	98	9 8	9. 9
1	1	1	1	1
1		·		
	1			
·		1		
			1	
無い	無い	無い	無い	ある
無い	無い	無い	無い	ある
	98 1 1 1	98 98 1 1 1 1 無い	98 98 98 1 1 1 1 1 1 1	98 98 98 98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

【0035】〈実施例17~18〉表6に示す処方に従 40 ってクリームを作成した。即ち、ア、イ、ウ、エをそれ ぞれ80℃で加熱溶解又は分散し、アとイを混練りし、これをウで希釈し、更にエを徐々に加え乳化した。これ を攪拌冷却レクリームを得た。併せて、化粧料が茶碗な どを汚すか否かについて、専門パネラーにより評価して もらった。結果をあわせて表6に示す。本発明の組成物 は付着性が抑制されていることが判る。

[0036]

【表 6】

13

ア 70% ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		13	
70%**が - ス水溶液 6	成分	実施例17	実施例18
プ・ot' V21' 93-4 メチルバラベン 0.2 0.2 ブチルバラベン 0.1 0.1 イ トリグリセロールジ イソステアレート 4 4 ウ 流動バラフィン 25 25 化合物 1 化合物 2 5 エ 木 5 4.7 5 4.7	7		
メチルバラベン 0.2 0.2 7 チルバラベン 0.1 0.1 1 イ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70%7//1-7.水溶液	6	6
プチルバラベン 0.1 0.1 イ トリグリセロールジ イソステアレート 4 4 ウ 流動バラフィン 25 25 化合物 1 化合物 2 5 エ 木 54.7 54.7 他の称への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	プロt・レンク・リコール	5	5
イ トリク・リセロールグ・ イソステアレート 4 4 ウ 流動バラフィン 25 25 化合物 1 5 化合物 2 5 エ 木 54.7 54.7 他の称への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	メチルパラベン	0.2	0.2
トリク・リセロールグ・ イソステアレート 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ブチルバラベン	0. 1	0. 1
イソステアレート 4 4 ウ 流動パラフィン 25 25 化合物 1 5 5 水 5 4.7 5 4.7 他の核への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	1		
ウ 流動パラフィン 25 25 化合物1 5 5 化合物2 5 エ 水 54.7 54.7 他の物への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	112, 140-45.		
流動バラフィン 25 25 C合物 1	イソステアレート	4	4
化合物 1 5 化合物 2 5 エ 水 木 5 4 . 7 性の核への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	ク		
化合物 2 5 エ 木 たの物への付着性 所どなし 茶碗 殆どなし 殆どなし 殆どなし	流動パラフィン	2 5	2 5
エ 水 54.7 54.7 他の称への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	化合物 1	5	
水 54.7 54.7 他の核への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	化合物 2		5
他の物への付着性 茶碗 殆どなし 殆どなし	<u>z</u>		
茶碗 殆どなし 殆どなし	水	54.7	54.7
	他の物への付着性		
タバコのフィルター 施火なし ね レナット	茶碗	殆どなし	殆どなし
2	タバコのフィルター	殆どなし	殆どなし

*【0037】<実施例19~22>

製造例

下記表7に従ってファンデーションを作成した。即ち、イ、ロ、ハ、ニをそれぞれ秤り、イを良く混練りし、ロを加えて希釈した後80℃に加熱した。これにニを分散させ、更に、別途80℃に加熱したハを徐々に加え乳化し、攪拌冷却してファンデーションを得た。このものを40℃の恒温室に3カ月保存した場合の状態の変化をあわせて記す。尚、化合物1~4を水に置換した対照例は1040℃2カ月で一部分離していた。これより本発明の組成物であるファンデーションは、通常安定性が優れているとされてきた対照例よりも、更に高温での安定性に優れることが判る。

14

【0038】 【表7】

20

成分	実施例19	実施例20	実施例21	実施例22
1				
70%マルチトール木溶液	10	10	10	10
1、 3ープタンジオール	5	5	5	5
トリク゛りセリンシ゛イソステアレート	. 5	5	5	5
メチルパラベン	0.3	0.3	0.3	0. з
ブチルパラベン	0.1	0.1	·0. 1	0.1
化合物 1	1			
化合物 2		1		
化合物3			1	
化合物 7				1
ш		<u> </u>		
流動パラフィン	5	5	5	5
軽質イソバラフィン -	15	15	1.5	15
カルナウパワックス	3	3	3	3
<i>^</i>				
水	40.6	40.6	40.6	40.6
=				
二酸化チタン	8	8	8	8
タルク	4	4	4	4
黄色酸化铁	2. 5	2.5	2. 5	2. 5
ベンガラ	0.5	0.5	0.5	0. 5
4 0℃の安定性	良好	良好	良好	良好

【0039】 <実施例23~26>

50 配合例

下記表8に示す処方に従ってネイルカラーを作成した。 即ち、イをロに一様に分散・溶解させ、、これにハを攪拌しながら加え均一に分散・溶解させ、予め混合・粉砕しておいたニを加えて均一に分散させ容器に詰めネイルカラーとした。尚、併せて40℃、3カ月の保存試験結* *果も併せて記す。対照例は化合物1~4をベントナイト に置換した物を用いた。これらの結果より、本発明の組 成物であるネイルカラーは安定性に優れることが判る。 【0040】

16

【表8】

3万万の保存的製品 な

成分	実施例23	実施例24	実施例25	実施例26	対照例
1					
化合物1	0.5				
化合物 2		0.5			
化合物3			0. 5		
化合物7				0.5	
ш					
酢酸エチル	20	20	20	20	20
酢酸プチル	27	27	27	27	27
イソプロパノール	2	2	2	2	2
トルエン	20	20	20	20	20
ハ					
ニトロセルロース1/4	15	15	15	15	15
変性アルキッド樹脂	10	10	19	10	10
フタル酸ジブチル	3.8	3. 8	3.8	3.8	3. 8
1,3-プランジオール	0. 2	0. 2	0. 2	0.2	0. 2
=					
顔料又は色素	1	1	1	1	1
有機ベントナイト	0. 5	0. 5	0. 5	0.5	ı
40℃3カ月安定性	良好	良好	良好	良好	分離

[0041]

【発明の効果】本発明によれば、安定性取り分け40℃付近の体温における安定性と5~10℃における使用性 30

に優れた医薬品、化粧品、食品等の組成物を提供することが可能である。

フロントページの続き

(72) 発明者 井柳 宏一

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町560 ポーラ 化成工業株式会社戸塚研究所内